

Produkcijas kvalitāte, drošums, garantija un ekspluatācijas noteikumi

SIA Amber Wood ir ozola un oša parketa un grīdas dēļu (turpmāk tekstā Produkcija) ražotājs. Sekojoši minēta Produkcijas kvalitāte un tehniskā specifikācija, drošums, garantijas nosacījumi un lietošanas noteikumi. Iegādājoties SIA Amber Wood Produkciju, klientam ir pienākums iepazīties un ievērot turpmāk minētos noteikumus.

Produkcijas kvalitāte

Ozola un oša parketa un grīdas dēļu biezums ir 15 mm un 21 mm. Platums 130 mm, 160 mm un 210 mm. Garums 600 mm – 2800 mm. Virsma: špaktelēta, slīpēta, 1 mm fasete virsmas šķautnēs, 21 mm bieziem dēļiem 2 mm fasete garajās virsmas šķautnēs. Apdare: eļļots vai bez apdares.

Produkcijas kvalitāti nosaka produkcijas ģeometrisko, fizikālmehānisko un vizuālo parametru atbilstība šajā aprakstā minētajiem kritērijiem.

Ģeometriskie raksturlielumi noteikti atbilstoši LVS EN 13629:2003 „Koka grīdas - Grīdas dēļi salikti no lapkoku masīvkoksnes detaļām” prasībām.

Garums: ± 2 mm (tikai fiksētiem izmēriem);

Platums: ± 0.3 %;

Biezums: ± 0.4 mm;

Izliekums perpendikulāri šķiedru virzienam: ≤ 0.7 %;

Izliekums paralēli šķiedru virzienam: ≤ 0.5 %.

Mehāniskie parametri. Produkcija nav paredzēta lietošanai nesošās konstrukcijās un nav šķīrota pēc stiprības.

Koksnes mitrums. Vidējais koksnes mitruma saturs ir 8%. Maksimālā vidējā mitruma novirze nepārsniedz 1%. Koksnes mitruma satura izkliedes standartnovirze nepārsniedz 1%.

Vizuālie parametri. Produkcijai noteiktas 4 kvalitātes šķiras ozolam, 2 kvalitātes šķiras osim. Grīdas dēļi ir špaktelēti un slīpēti.

OZOLS Premium – grīdas dēļi ar minimālām koksnes toņu un tekstūras variācijām, nelieliem, saaugušiem punktveida zariem ar diametru ≤ 5 mm, bez aplievas fasādes skaldnē. Pieļaujamas nelielas apstrādes neprecizitātes, nesaauguši zari ar diametru ≤ 1 mm.

OZOLS Select – grīdas dēļi ar nelielām koksnes toņu un tekstūras variācijām un saaugušiem zariem ar diametru ≤ 25 mm. Pieļaujami nelieli mizas ieaugumi un plaisas ar garumu ≤ 40 mm, nesaauguši zari ar diametru ≤ 1 mm, ja tas neietekmē ieklātas grīdas mehānisko izturību.

OZOLS Classic – grīdas dēļi ar dažādām koksnes toņu, tekstūras variācijām un saaugušiem zariem ar diametru ≤ 75 mm. Pieļaujami izkrītoši zari ar diametru ≤ 5 mm, plaisas zaros ar platumu ≤ 6 mm, kā arī nelieli mizas ieaugumi. Bez aplievas fasādes skaldnē.

OZOLS Rustic – grīdas dēļi ar dažādām koksnes toņu, tekstūras variācijām un saaugušiem zariem ar diametru ≤ 75 mm. Pieļaujami izkrītoši zari ar diametru ≤ 5 mm, plaisas zaros ar platumu ≤ 6 mm, kā arī nelieli mizas ieaugumi. Ar aplieva fasādes skaldnē līdz 10 % no dēļu virsmas laukuma.

OSIS Premium – grīdas dēļi bez zariem, ar nelielām dabīgām krāsu variācijām, kodola un aplievas koksne.

OSIS Select – grīdas dēļi ar veselīgiem zariem diametrā līdz 25 mm, kā arī ar nelielām, dabīgām krāsu variācijām, kodola un aplievas koksne.

Produkcijas drošums

Produkcijas drošumu raksturo CE marķējums, kā arī ozola grīdas dēļu atbilstības deklarācija Nr. 001/08 un oša grīdas dēļu atbilstības deklarācija Nr. 002/08.

Produkcijas garantija

SIA Amber Wood garantē 95% produkcijas atbilstību šajā aprakstā minētajām kvalitātes prasībām kontrolpakā, ražotāja noliktavā un pirmajā piegādes dienā objektā pie klienta. Ražotājs neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies transportēšanas laikā vai objektā pie klienta nepareizas Produkcijas lietošanas gadījumā (Produkcijas pareizas lietošanas nosacījumus skatīt nākošajā sadaļā)

Konstatējot vizuālo vai fizikālmehānisko prasību novirzes no augstāk minētajām, klientam ir pienākums pirms produkcijas ieklāšanas, par to nekavējoties informēt ražotāju, pretējā gadījumā pretenzijas netiks pieņemtas. Ja, izvērtējot klienta pretenzijas ražotājs konstatē, materiāla neatbilstību augstāk minētajiem kvalitātes kritērijiem vai apjomam ražotājs 1 nedēļas laikā par saviem līdzekļiem garantē jauna materiāla piegādi.

Ekspluatācijas noteikumi

SIA Amber Wood produkcijas ekspluatācijas noteikumus skat. „Parketa un grīdas dēļu lietošanas instrukcija” vai <http://www.amberwood.lv>.

Transportēšana jāveic slēgta tipa transportos. Ja transportēšana ilgst vairāk kā 1 diennakti, jānodrošina, ka transportlīdzeklī gaisa relatīvais mitrums ir $45\% \pm 5\%$ un temperatūra ne zemāka par 15°C .

Uzglabāšana pie klienta Ja Produkcijas ieklāšana pēc tās piegādes objektā netiek veikta nekavējoties (ne vēlāk kā 24 h) klientam ir jānodrošina, ka gaisa relatīvais mitrums telpās ir robežās no $45 \pm 5\%$ un temperatūra ne zemāka par 15°C .

Telpām, kurās ir ieklāta Produkcija jānodrošina relatīvais gaisa mitrums robežās no 40% – 65% un temperatūra ne zemāka par 15°C .

Instrukcijai ir informatīvs raksturs. SIA Amber Wood saglabā tiesības veikt izmaiņas un neatbild par iespējamām kļūdām. Lūdzu sekojiet aktuālai informācijai.