

## Dabīgo sveķu eļļa KUNOS Nr. 244

### Tehniskās informācijas lapa

<b>Pielietojuma jomas</b>	Masīva koksne iekštelpās, piemēram, mēbeles, palodzes un grīdu segumi. Daļēji piemērots arī finierētām un daudzslāņu līmētai koksnei. Nav piemērots saplāksnim un līmētiem koksnes izstrādājumiem ar smalku šķiedru. Nav piemērots skapju iekšējām daļām.		
<b>Īpašības</b>	Caurspīdīgs, spīdīgs, ūdens noturīgs pēc DIN 68 861, I. daļas ar vaļējām porām. Pēc 2. – 3. uzklāšanas kārtām veido virsmu sedzošu filmu. KUNOS baltais tonis saglabā dabīgo koksnes toni, izturīgs pret sviedriem un siekalām pēc DIN 53 160. Piemērots rotaļlietām pēc DIN EN, 71 3. daļas.		
<b>Sastāvdaļas</b>	Atkarībā no krāsu toņa sastāvdaļas mainās, pamatā: linelļa, dabīgo sveķu glicerīna esteri, metālu oksīdi, titāna dioksīds, apelsīnu eļļa, priežu eļļa, rozmarīna eļļa u.c.		
<b>Krāsu toņi</b>	002 bezkrāsains 054 mahagonijs 062 riekstkoks 064 valrieksts 069 tabaka 076 ozols	082 palisandrs 088 dūmots ozols 089 antīks ozols 101 melns 204 balts 425 goba	426 pelēka goba 427 tumši brūna goba 428 ķiršu medus 429 ķirsis intensīvs 431 baltais ozols 465 ķirsis
<b>Šķīdinātājs</b>	Šķīdinātājs SVALOS Nr. 222		
<b>Uzklāšana</b>	Ar uzliešanu un/vai pulverizatoru pie temperatūrām virs 12°C. 3. uzklāšanas kārtu vienmēr iepulēt! Pie augstākām temperatūrām rēķināties ar sākiem žūšanas laikiem un ātrāk iepulēt (tālākas norādes skatīt 2. lapaspusē).		
<b>Sagatavošana Patēriņš</b>	Uzklājot ar uzsmidzināšanas metodi pievienot 5 – 10% šķīdinātāju SVALOS Nr. 222. Patēriņš: pirmā kārtā (nešķīdināta) 1 l / 22 m <sup>2</sup> , t.i., 45 ml/m <sup>2</sup> , otrā kārtā 1 l / 88 m <sup>2</sup> , t.i., 11 ml/m <sup>2</sup> , trešā kārtā 1 l / 295 m <sup>2</sup> , t.i., 4 ml/m <sup>2</sup> . Atkarībā no materiāla virsmas absorbcijas īpašībām patēriņš var būtiski mainīties. Pirms izlietojuma aprēķina vēlams veikt apdares materiāla patēriņa testu un konkrētā materiāla.		
<b>Tīrīšana</b>	Instrumentu tīrīšanai izmantot šķīdinātāju SVALOS Nr. 222 vai otu tīrītāju LEVO Nr. 997.		
<b>Žūšanas laiks</b>	Pie 23 °C temperatūras un 50 % gaisa relatīvā mitruma pirmajai kārtai 12 h, stundas, pārējām kārtām 24 h. Pilnīgas sacietēšanas laiks 4 nedēļas.		
<b>Blīvums</b>	Aptuveni 0,89 g/ml.		
<b>Norādes</b>	Pēc apstrādes nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ar dabīgo sveķu laku KUNOS Nr. 244 piesūcinātos darba materiālus, kā piemēram, sūkļus, pulējamos diskus, lupatas u.c. ievietot slēgtā hermētiskā traukā pretējā gadījumā pastāv pašaiizdeģšanās risks augstā augu eļļu satura dēļ. Produkts pats par sevi nav ar pašaiizdeģšanās risku. Satur citronskābi, koka eļļu un kobalta (2+) sāli. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. S2 Nedrīkst nokļūt bērnu rīcībā S62 Norijot var izraisīt vemšanu. Tūlītēji izsaukt ārstu un uzrādīt iepakojumu vai šo tehnisko datu lapu.		
<b>Savākšana un pārstrāde</b>	Atbilstoši vietējiem atkritumu savākšanas noteikumiem. Sakaltušas produkta atliekas var tikt utilizētas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.		
<b>Iepakojumi</b>	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.		
<b>Uzglabāšana</b>	Vēsā un sausā vietā. Neatvērtā veidā derīgs vismaz 3 gadus. Atvērtus iepakojumus pārliet mazākos iepakojumos.		

## Lietošanas informācijas lapa

<b>Koksne</b>	<p><b>Sagatavošana</b> Koksnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 12 %), cietai, ar pietiekamu uzsūktspēju, tīrai, brīvai no sveķiem un putekļiem. Koksnei ar lielām porām, kā piemēram, ozolam, osim, kastanīm, vīksnai, mahagonijam vai tīkkokam, poras rūpīgi iztīrīt. Pirms apstrādes mēbelēm veikt pakāpenisku slīpēšanu līdz 240-jai graudainībai, izņēmums ozolam līdz 180-jai graudainībai. Grīdām pirms apstrādes jāveic pakāpeniska slīpēšana līdz 180-jai graudainībai.</p> <p><b>Apstrāde</b> Atkarībā no prasībām, uzsūktspējas un koku sugas pilnīgai pārklājuma izveidei virsmu nepieciešams apdarīt 1-3 reizes. Ja nepieciešams panākt sevišķi gludu virsmu pēc pirmās kārtas var veikt starpslīpēšanu. Apdares materiāla uzklāšanu un starpslīpēšanu grīdām veikt ar disku bez graudainības, mēbelēm slīpēšanu ar 280-to graudainību. Visas uzklātās KUNOS kārtas apmēram 20 minūtes pēc uzklāšanas iestrādāt vai iepulēt ar pulēšanas iekārtam vai kokvilnas lupatiņu. 3. uzklāšanas kārtu iestrādāt tūlīt pēc uzklāšanas.</p>
<b>OSB</b>	OSB plātnes sagatavot tāpat kā iepriekš norādīta sagatavošana kokam. Pēc tam KUNOS trīs reizes taupīgi uzklāt. Patēriņš ir pie atsevišķām materiālu kvalitātēm lielāks nekā dots iepriekšējā lapaspusē. Iespējams, ka pie atsevišķām OSB kvalitātēm lielo skaidu struktūras dēļ ir nepieciešams noņemt apdares materiālu. Krāsaina seguma izveidei uzklāt sekojoši: 1 x koksnes glazūra KALDET Nr. 270, 2 x KUNOS Nr.244 apdares materiāls.
<b>Vecu mēbeļu atjaunošana</b>	Poras slēdzošus vecos pārklājumus (eļļas krāsas, lakas un citus pārklājumus), arī vaska pārklājumus, slīpējot vai šķīdinot pilnībā noņemt, pamatnei jābūt cietai, uzsūktspējīgai, tīrai un brīvai no putekļiem. Vecos pārklājumus ar vaļējām porām notīrīt, nepieciešamības gadījumā pārslīpēt, pārbaudīt to uzsūktspēju un virsmas pārklājumu saķeri (adhēziju), apdari un uzklājuma intensitāti atbilstoši pieskaņot.
<b>Kopšana</b>	Apkope būtu jāveic atkarībā no lietošanas intensitātes, parasti 1 – 2 reizes gadā. KUNOS dabīgo sveķu laku vai grīdu kopšanas līdzekli KUNOS Nr. 1862 plānā kārtā uzklāt un iepulēt. Tīrīšana ar mitru lupatu izmantojot neitrālo tīrīšanas līdzekli TRENA Nr. 556 atšķaidītu ar mazgāšanas ūdeni.
<b>Norādes</b>	<p>Pirms lietošanas rūpīgi izmaisīt. Lielos nepilnīgi izlietos tilpumos iespējama sacietējusi kārtiņa, pirms lietošanas to noņemt.</p> <p>Koksnei, kur nav pilnībā piesūcināta ar dabīgo sveķu laku KUNOS Nr. 244, kā arī ozolam, t.i., nepilnīgas virsmas apdares gadījumā, ilgstošas ūdens iedarbības rezultātā var rasties iekrāsojumi, traipi.</p> <p>Viendabīgāku virsmas izskatu iegūst, veicot pēcapstrādi ar karsto vasku SOGO Nr. 307, kuru var uzklāt arī aukstā veidā. Pie nesaderības piem., miecvielas, noslīpējumiem, beicētas vai iepriekš apstrādātas koksnes ir iespējami iekrāsojumi, kuri parādās vienas nedēļas laikā. Dabīgo sveķu apdares materiāls KUNOS Nr. 244 nav piemērots kā sedzošais pārklājums beicētām virsmām. Līmētai gala koksnei un finierētām virsmām veikt testa uzklājumu un divas dienas novērot, jo ir iespējama noteiktu līmju sadalīšanas. Līmēm un līmējumiem jābūt pilnībā sausiem.</p> <p>Krāsainajiem toņiem pievērst uzmanību vienmērīgam slīpējumam un plānai uzklājuma kārtiņai, citādi iespējamās krāsu atšķirības.</p> <p>Tumšiem krāsu toņiem uz mīkstiemiem kokiem izvēlēties 150-tā graudainības priekšslīpējumu, citādi iespējamās gaišas skrāpējumu pēdas. Starpslīpēšanu vienmēr veikt ar mīkstu palīktni.</p> <p>Austrumeiropas egle pie apstrādes ar KUNOS var iegūt zaļus skrāpējums, ja apstrāde veikta ar pārāk rupju smilšpapīru (graudainība 80—150).</p> <p>Dabīgo sveķu laka KUNOS Nr. 244 baltais tonis satur koksnes toni kā sevišķi gaiša koksne, piemēram, kļava, dižskābardis, egle un priede, nosacīti arī alksnis, osis un ozols. Ir piemērots mozaikparketam. Lūdzam ievērot, ka pēc 10-20 minūtēm pēc uzklāšanas jāveic spēcīga pulēšana, citādi iespējamās pigmenta pēdas (balti plankumi).</p> <p>Jo smalkāks ir slīpējums, jo mazāks ir materiāla patēriņš; samazinās sedzošās kārtiņas nolietojums.</p> <p>Apstrādei ar krāsu toņiem 064 valrieksts, 427 goba tumši brūna, 429 ķirsis intensīvs, 431 baltais ozols, 465 ķirsis ievērot profesionāļu ieteikumus.</p>

Dotā informācija ir ilggadīgu pētījumu un praktisko pārbaumu rezultāti. Tā balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām. Iznākot jaunai tehniskās informācijas lapai šī lapa zaudē savu derīgumu.

Informācijas lapa ir derīga informēšanai un konsultācijām. Šī informācijas lapa nevar tikt izmantota kā dokuments ar juridiskām sekām. Šaubu gadījumos lūdzam vērsties pie pārdevēja, vairumtirgotāja vai ražotāja.

Ražots Eiropas Savienībā

Izgatavotājs: LIVOS Pflanzenchemie GmbH und Co. KG

Izplatītājs: SIA Amber Wood, „Vārnas”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas rajons, LV-3001  
Tālrunis: 27022220, e-pasts: info@amberwood.lv